BARNIZ SUELOS DE MADERA

Código: 1007

Descripción

Barniz sintético uretanado, fabricado para la aplicación de suelos de madera y otros usos, tanto madera al exterior como al interior.

Propiedades

- Gran dureza
- Elástico
- Alta resistencia al choque y la abrasión
- Excelente nivelación, adherencia y brochabilidad
- Resistencia a los productos de limpieza doméstica

Superficies de aplicación

Por su resistencia, es ideal para barnizar todo tipo de suelos de madera así como mostradores, puertas, zócalos, etc.

Características técnicas

Color:	Incoloro transparente
Aspecto:	Brillante
Densidad:	0,92 +- 0,02 k/l
Sólidos en volumen:	52%
Secado - Al tacto:	3-4 horas, a 20ºC y humedad < 60%
Repintado:	24 horas
Rendimiento teórico:	10-12 m2/litro
Aplicación:	Brocha, rodillo, pistola airless. (No aplicar con temperaturas inferiores a 8-10ºC, ni humedades relativas superiores al 60 %)
Dilución:	Diluir la 1ª capa al 5-10% con el disolvente “Disolvente para Sintéticos” (Ferroluz). Para la 2ª y 3ª capa no es necesario.

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.

Pinturas Ferroluz
FÁBRICA Y ALMACÉN
Polígono Ind. Los Tánagos, Parcelas 5 y 6
39548 · VAL DE SAN VICENTE (Cantabria)
Tel. 942 718 197
Fax 942 718 109

ISO9001 ISO14001 UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 001

Modo de empleo

Remover bien el contenido del envase antes de usarlo

Madera nueva:

- Lijado y muy buena limpieza de la superficie, eliminando residuos extraños que tenga la madera.
- Primera capa: diluir al 5/10% el producto y aplicar.
- Segunda y tercera capa: diluir de 0-5% y aplicar capas finas. Es muy importante el lijado entre capas una vez estén secas

Maderas barnizadas y/o pintadas:

- Barniz en buen estado: eliminar la grasa y suciedad y proceder a un buen lijado eliminando todo el resto de polvo. Aplicar dos o tres capas como si fuese madera nueva.
- Barniz muy deteriorado o superficie esmaltada: eliminar totalmente con Decapante y proceder como si fuera una madera nueva.

Este barniz se puede aplicar sobre nuestro “Xilafer HS” en exterior e interior y también sobre tapaporos nitrocelulósico en interiores.

Observaciones

- No es recomendable pintar con tiempo lluvioso ni en las horas de máximo calor.
- No aplicar con temperaturas inferiores a 8° C ni con una humedad ambiental superior al 70%.

Tiempo de almacenaje: 12 meses, desde su fabricación y envasado, sin abrir, manteniendo en sitio cerrado y temperaturas comprendidas entre 8 y 35ºC

Otras situaciones específicas no contempladas en esta ficha, consultar con nuestro servicio Técnico Comercial.

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.

Pinturas Ferroluz
FÁBRICA Y ALMACÉN
Polígono Ind. Los Tánagos, Parcelas 5 y 6
39548 · VAL DE SAN VICENTE (Cantabria)
Tel. 942 718 197
Fax 942 718 109

ISO9001 ISO14001 UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 001